

Термоплавкий клей для оборачивания профильных изделий из МДФ и массива древесины MELTECH 1606



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MELTECH 1606 имеет следующие характеристики:

Технология	ЭВА
Тип продукта	расплав
Применение	Оборачивание профиля бумажными плёнками
Внешний вид	Гранулы

Область применения

- Оборачивание МДФ или профиля из массивной древесины стандартными, а также очень тонкими бумажными пленками.

Свойства продукта

- ненаполненный
- высокая адгезионная сила
- превосходное проникновение и увлажнение
- быстро плавится
- длительное открытое время

Технические данные MELTECH 1606 :

Вязкость по Брукфильду 200 °С, 6000 ± 1000 мПа·с

Точка размягчения кольцо и шар 86 - 89, °С

Рекомендуемая рабочая температура: 190 - 210 °С

Плотность ~0,96 г/см³

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ Вводная информация:

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Техносервис за поддержкой.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

Срок хранения:

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 24

