



Полиуретановый клей для окантовки кромок MELTECH PUR 8663

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MELTECH PUR 8663 имеет следующие характеристики:

Термореактивный полиуретан, отверждающийся за счёт влаги воздуха

Области применения

Подходит для кромкооблицовки материалов, таких как массив, МДФ, ДСП - кромочным материалом ПЭТ, АБС, ПВХ, ПП

*Перед применением рекомендуется провести соответствующие испытания, для оценки пригодности данного продукта для вашего процесса. Применимость зависит от характеристик укрывистого материала и праймирования.

Свойства продукта

- Отличная начальная прочность сцепления
- Высокая прочность на отслаивание после отверждения
- Хорошая устойчивость к химическим веществам, теплу и влажности

Технические данные MELTECH PUR 8663:

Вязкость	150 000 ± 30 000 мПа.с/130°C
Сухой остаток	100%
Внешний вид	Твердое вещество натурального цвета
Расход	100-150 г/м ²
Рабочая температура	130 - 140°C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вводная информация:

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Техносервис за поддержкой.

Техника безопасности

Клеи-расплавы склонны к парообразованию даже в пределах рабочих температур. Запах паров может вызывать раздражение. Долговременное температурное воздействие на расплав может вызывать частичное разложение клея. Поэтому необходимо принять меры для обеспечения отведения паров из рабочей зоны, например путем установки аспирационного оборудования.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

Срок хранения

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес 12 с температурой ниже 40°C